

LX 350 LOBAXAN Renoveringsfarve

Højdekkende spændingssvag facadefarve på basis af silokoneharpiks til renovering af ældre pudsfasader. Anvendes også til WDV-systemer.

Teknisk information	
Bindemiddelbasis:	Silikonharpikser/siloxaner og acrylat-copolymerer
Spec. vægt:	ca. 1,60 til 1,65 kg/l
Regnbelastningsgruppe:	III, stærk regnbelastning ifølge DIN 4108
Vejrbestandig:	Ifølge VOB del C, DIN 18363
Vandoptagelseskoefficient:	$W_{24} < 0,10 \text{ kg}/(\text{m}^2\text{h}^{0,5})$ ifølge DIN 52617
Diffusionsækvivalent luftlagtykkelse:	$S_{\text{D}_{\text{H}_2\text{O}}} = 0,14 - 1,40 \text{ m}$ nach DIN EN ISO 7783-2
Farvetone:	Hvid eller farvet ifølge Quick-Mix farvekatalog
Tørringstid:	ca. 6-8 timer
Forarbejdningstemperatur:	> +5°C (luft og underlag)
Forbrug:	Afhængig af sugsevne og struktur på underlaget ca. 0,25-0,4 l/m ²
Opbevaring:	Køligt og frostfrit i originalemballage
Emballage:	Spande a 15 l.

Egenskaber:

- vejrbestandig
- meget høj vedhæftningsevne
- høj vanddampdiffusionsevne
- vaskbar
- let at arbejde med
- spændingssvag
- revnefyldende op til maks. 0,2 mm
- meget svagt forurenende
- stor dækevne
- vandskydende
- leveres i hvid eller indfarvet iht. Quick-Mix farvekatalog.

Anvendelse:

- som renoveringsmaling (facademaling) på ældre pudsunderlag.
- på mineralske underlag som facadepuds, f.eks. Plc, PII, PIII, ridsepuds, kalksandstens murværk, beton o.l..
- egnet på intakte WDV-Systemer.
- ved fredning bygninger, hvor der kræves høj vanddampdiffusionsevne.

Kvalitet & sikkerhed:

- bindemiddel: silikoneharpiks/siloxan og acrylat-copolymerer.
- meget modstandsdygtig mod slagregn ifølge DIN 4108.
- vejrbestandig ifølge DIN 18363.
- Farveskala ifølge Quick-Mix farvekatalog.

Underlag:

Underlaget skal være sugende, rent, tørt, støvfrit, og bæredygtigt. Filmdannende skillemidler skal fjernes. Løst materiale skal fjernes inden påføring af maling. Vurdering af underlaget skal ske iht. VOB/C, DIN 18363. Alle mineralske underlag må have god vedhæftning. Dispersionsfarve, olie- & lakfarver samt lignende malinger skal fjernes helt. Stærkt sugende underlag må grundes godt med LOBACRYL LA 100. Grunderen LOBACRYL LA 100 skal være helt tør.

Forarbejdning:

Stryges eller rulles på.

Fortynding:

1. påføring med max. 3 – 8 % vand.
 2. påføring ufortyndet eller med max. 3 % vand.
- Som overfladebehandling fortyndes med ca. 8 % vand.

Forarbejdningstemperatur:

Under påføring samt i tørreperioden må luft- og emnetemperaturen ikke komme under +5 °C, men skal samtidig være +3 °C over dugpunktstemperaturen.

Tørringstid:

Ca. 24 timer ved 20 °C og 65 % relativ luftfugtighed d. Højere relativ luftfugtighed og/eller lavere temperatur forlænger tørringen.

Forbrug:

Afhængig af sugeevne og struktur på underlaget ca. 0,25-0,4 l/m²

Rengøring af værktøj:

Redskaber skal rengøres straks efter brug med vand og vaskeaktive substanser.

Opbevaring:

Opbevares køligt og frostfrit i originalemballagen.

Emballage:

Spande á 15 l.

Farveprøver:

På foranledning kan Quick-Mix fremstille farveprøver til konkrete projekter, for kundens regning. Mod et tillæg er det muligt at få tilsat Quick-Mix AFA-F algicid/fungicid.

Miljødeklaration:

Pr-nr.: 1956320

Farehenvisninger og markering:

Markering ifølge GefStoffV/ EG: - VbF: S/ADR: -Vandfareklasse: 1
(selvvurdering)

Fjernelse:

Affaldskode Nr.: 08 01 03 (affald af farver og lak på vandbasis) for LOBAXAN LX 350. Aflever kun tom emballage til genbrug. Materialerester der er indtørret kan bortskaffes iht. Affaldskode Nr.: 08 01 05 (hærdede farver og lak) eller iht. lokale forskrifter. Information kan indhentes hos det lokale renovationsfirma.

Forbehold:

Oplysningerne er på baggrund af omfattende prøvninger samt erfaringer fra praktisk brug. Dog kan oplysningerne ikke overføres på alle brugssituationer, og det anbefales i givne tilfælde at gennemføre tests. Der tages forbehold for tekniske ændringer ifm. videreudvikling af produktet.

I øvrigt er vore almindelige forretningsbetingelser gældende.

Status: Marts 2009

Yderligere informationer:

quick-mix Gruppe GmbH & Co. KG
Mühlenschweg 6, 49090 Osnabrück
Tel. 0049 541 601-01, Fax 0049 541 601-853
info@quick-mix.de, www.quick-mix.de